

- Zestaw składników
- Nakładanie ręczne lub mechaniczne
- Odporność na ciśnienie i zasysanie

OPIS Powłoka wodoodporna

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE Produkt zalecany do prac hydroizolacyjnych betonu, fundamentów betonowych, murów, cegieł. Służy do wewnętrznego uszczelniania ścian szybów windy. Ma zastosowanie w basenach.

APROBATY I CERTYFIKATY

Klasyfikacja "Jakość powietrza wewnętrznego" zgodnie z francuskim rozporządzeniem: (rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2011 r. Dotyczące wyrobów budowlanych lub malowania ścian i podłóg oraz emisji lotnych zanieczyszczeń farb i lakierów) – A

Przyczepność do betonu – doskonała do 1,5 MPa

Odporność na zasysanie – 0,5 MPa

Retencja wody (50 mm Hg przez 15 minut): - 95%

Przepuszczalność pary wodnej - 60 g/m²/24 h

WŁAŚCIWOŚCI

Kolor	Proszek – szary; płyn - biały
Podłoże	Beton, bloczki betonowe, cegły
Zużycie praktyczne	3 – 4 kg/m ² ; zależy od podłoża i warunków aplikacji
Metody aplikacji	Pędzel, kielnia
Czas schnięcia (20°C, 60% RH)	Pomiędzy warstwami: 4 – 8 h; zależy od temperatury, wilgotności, wentylacji
Utwardzanie	7 dni
Składowanie	Rok w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu w temperaturze od 5 do 40°C

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże suche, nośne, czyste, odpylone, tłuszcz i inne zanieczyszczenia usunięte.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

Usunąć uszkodzone części, uszkodzony beton lub słabo przylegające powłoki, aż do uzyskania nośnej i gładkiej powierzchni.

WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura otoczenia – 5 - 30°C

Wilgotność względna - < 80%

Minimalna temperatura podłoża – 2 - 3°C powyżej punktu rosy

Nie nakładać na podłoże narażone bezpośrednio na promieniowanie słoneczne, podczas wiatru lub gdy schnąca powłoka będzie narażona na deszcz lub ujemną temperaturę.

APLIKACJA

Wymieszać dwa składniki w następujących proporcjach:

Proszek – 8 kg

Płyn – 2 l

Mieszać wolnoobrotowym mieszadłem mechanicznym do uzyskania jednolitej pasty. Pozostawić na 5 minut.

Czas żywotności mieszanki – 1 h

Grubość powłoki – 2 – 3 mm

Zwilżyć podłoże przed rozpoczęciem aplikacji. Nałożyć pierwszą warstwę pędzlem lub kielnią, od góry do dołu, zużywając 1,5 kg/m² - 2,5 kg/m² produktu. Pozostawić do wyschnięcia na 4 do 8 godzin. Nałożyć drugą warstwę, pamiętając, aby wcześniej zwilżyć podłoże, zużywając 1 kg/m² - 1,5 kg/m². Wygładź powierzchnię przed całkowitym wyschnięciem, aby uzyskać właściwą powierzchnię. Po wysuszeniu drugiej warstwy (24 godziny) można szlifować w celu uzyskania gładkiej powierzchni przed nałożeniem systemu malarskiego.

UWAGA

1. Narzędzia powinny być umyte wodą, gdy produkt nie jest zaschnięty.
2. Podłoże, przygotowanie powierzchni i aplikacja powinny być zgodne z francuskimi normami DTU 59.1.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA

Unikać kontaktu z oczami i skórą, używać rękawic i okularów ochronnych oraz nosić stosowną odzież ochronną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewnić właściwy transport wyrobu, zapobiegać wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie mogą się zdarzyć podczas transportu, najczęściej pęknięciu lub uszkodzeniu opakowania. Przechowywać w bezpiecznym miejscu i we właściwej pozycji. Nie używać i nie przechowywać wyrobu w ekstremalnych temperaturach. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i związanych z ochroną środowiska. Aby uzyskać więcej informacji należy koniecznie przeczytać etykietę na opakowaniu oraz KARTĘ CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktów dodatkowych, zawartych w tej Karcie Technicznej.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - **Corporação Industrial do Norte, S.A.** - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - **Corporação Industrial do Norte, S.A.** - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acilientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976