

1 OPIS

Emalia błyszcząca stworzona na bazie żywic alkidowych styrenowych zalecana do malowania wyposażenia i maszyn rolniczych oraz przemysłowych. Jest produktem szybkoschnącym, dzięki czemu możliwe jest użytkowanie pomalowanych elementów kilka godzin po aplikacji. Znajduje zastosowanie do różnych prac malarskich w branżach, w których ta zaleta ma duże znaczenie. Posiada dobrą odporność na czynniki atmosferyczne. ^(a)

2 CHARAKTERYSTYKA

Liczba Składników	1		
Kolor	Dostępny w systemie Colormix Industrial (ICS)		
Wygląd Powłoki	Błyszczący (1)	ISO 2813	
Masa Właściwa (Gęstość)	1,200 ± 0,030 g/mL ^(b)	ISO 2811-1	
Lepkość	70 – 80 UK	NCIN 124	
Zawartość Substancji Stałych (Objętościowo)	44 % ^(b)	Teoretyczna wartość	
Lotne Związki Organiczne (LZO)	Farba	48-300	< 534 g/L
	Rozcieńczalnik	43-500.0000	< 845 g/L
	Czyszcziwo	52-510.0000	< 864 g/L
Temperatura Zapłonu	48-300	31 °C	EN 456
Zakładana Wydajność Na Rekomendowaną Grubość	15 m ² /L ^(b)		
Okres Trwałości	2 lata przechowywana w oryginalnych opakowaniach w temperaturze 5 do 40 °C.		

3 APLICAÇÃO

Podparcie	Stal		
Przygotowanie Powierzchni	Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń.		
Narzędzia Pracy	Zwykły pistolet		
Lepkość Aplikacji	25 - 35 sekund Ford 4		
Rozcieńczanie	20 % z 43-500.0000		
Rekomendowana Grubość Jednej Warstwy	Wilgotna	70 µm	
	Sucha	30 µm	
Czas Schnięcia	Pyłosuchość	30 minut	
	Utwardzenie	2 godziny	
	Przemaalowanie	Minimum 2 godziny	
Systemy Powłokowe	Polecany podkład: 42-890		
Czyszczenie rozcieńczalnik	52-510.0000		
Warunki Otoczenia Podczas Nakładania	Temperatura pokojowa	≥ 5 °C	
	Wilgotność względna	≤ 80 %	
	Temperatura podłoża	Od 2 do 3 °C powyżej punktu rosy	

4 UWAGI

- (1) Można uzyskać wykończenie z innymi stopniami połysku przez zastosowanie pasty matującej 25-220-0000. W tym celu należy zapoznać się z informacją w karcie technicznej.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zmianę towaru lub dokona zwrotu zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub zapewni dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Zaleca się lekturę Ogólnych Warunków Sprzedaży, którym podlega każdy sprzedany towar.

5 PRZEPISY BHP I DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Unikać kontaktu z oczami i skórą, używać rękawic i okularów ochronnych oraz stosowną odzież ochronną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w odpowiednim miejscu. Zapewnić właściwy transport wyrobu, zapobiegać wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie mogą się zdarzyć podczas transportu, w szczególności pęknięciu lub uszkodzeniu opakowania. Przechowywać w bezpiecznym miejscu i we właściwej pozycji. Nie używać i nie przechowywać wyrobu w ekstremalnych temperaturach. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. W celu uzyskania dalszych informacji należy koniecznie zapoznać się z etykietą umieszczoną na opakowaniu oraz kartą charakterystyki produktu.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę towaru lub dokona zwrotu zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub zapewni dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Zaleca się lekturę Ogólnych Warunków Sprzedaży, którym podlega każdy sprzedany towar.