

7F-120 C-FLOOR® SEALER E120

Uszczelniacz epoksydowy do posadzek

Aktualizacja: Sierpień 2017

OPIS

C-Floor Sealer E120 jest epoksydowym uszczelniaczem o następujących właściwościach:

- Doskonała przyczepność i penetracja.
- Wzmacnia podłoże
- Produkt oznakowany znakiem CE.

GLÓWNE ZASTOSOWANIE

Grunt i uszczelniacz do betonowych posadzek w malarskich systemach epoksydowych i poliuretanowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykończenie	Połysk		
Kolor	Bezbarwny (stary kod: 0000; nowy: 0001) ¹		
Składniki	2 Stara receptura: 7F-121.0000 + 7F-122.9999 Nowa receptura: 7F-121.0001 + 7F-122.9990		
Proporcje mieszania (wag.)		stara receptura	nowa receptura
	Baza	7F-121	1,5 części
	Utwardzacz	7F-122	1 część
			3 części
			1 część
Czas żywotności mieszanki	Stara receptura: 8 h w 20°C; Nowa receptura: 4 -6 h w 20°C; zależy od temperatury i objętości mieszanki		
Części stałe, obj.	Stara receptura: 48% (ISO 3233) Nowa receptura: 52% (ISO 3233) Mogą wystąpić nieduże odchylenia (±3%) ze względu na kolor farby i wariacje		
Masa właściwa	Stara receptura: 0,984 g/ml Nowa receptura: 0,995 g/ml		
Zużycie teoretyczna	100 – 150 g/m ² W zależności od chłonności podłoża.		
Czas schnięcia	w 20°C, 30 µm		
	Przemaalowanie	min.	16 h
		max	36 h ^{a)}

a) Jeśli nie można dotrzymać czasu przemaalowania, aby uniknąć problemów z przyczepnością kolejnych powłok, należy lepka powłokę CFloor Sealer E120 posypać Quartz G300 sand, w celu uzyskania wymaganej chropowatości. Następnie zmieść i odkurzyć piasek, który się nie przyczepił. Jeśli ta procedura nie jest możliwa, alternatywnie grunt / uszczelniacz należy przeszorstkować papierem ściernym.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

7F-120 C-FLOOR® SEALER E120

Uszczelniacz epoksydowy do posadzek

Aktualizacja: Sierpień 2017

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Beton musi schnąć przynajmniej 28 dni, do całkowitego utwardzenia. Mleczko cementowe, stare powłoki i inne zanieczyszczenia usunąć metodą strumieniowo-ścierną. Beton musi mieć minimalną wytrzymałość na rozciąganie 1,5 N/mm² (15,3 kg/cm²). Nakładać na czystą suchą powierzchnię o odpowiedniej chropowatości uzyskanej metodą strumieniowo-ścierną (CSP 3 lub 5 stopień wg ICRI n. ° 310.2R-2013) lub innymi mechanicznymi narzędziami ściernymi (CSP 2, wg ICRI, n° 310.2R-2013). Produkt nie może być nakładany na powierzchnie betonowe narażone na działanie wody.

APLIKACJA

Dodać utwardzacz do bazy i mieszać przez 5 minut aż mieszanina będzie całkowicie jednorodna. W przestrzeni zamkniętej zapewnić właściwą wentylację podczas procesu aplikacji i schnięcia farby, do momentu całkowitego odparowania rozpuszczalników.

Warunki otoczenia podczas aplikacji:

Temperatura	10 - 40°C
Wilgotność względna	poniżej 85%
Minimalna temperatura podłoża	3°C powyżej punktu rosy, min. 10°C
Wilgotność podłoża	poniżej 4% wg ASTM F2659 (przyrządem typu "Tramex")

Sprzęt aplikacyjny: Wałek, pędzel, natrysk bezpowietrzny

Natrysk bezpowietrzny - rekomendowany

Dysza	0,013 - 0,019 cala (0,33 – 0,48 mm)
Ciśnienie farby	140 – 160 kg/cm ²
Rozcieńczanie	0%

Pędzel, wałek – rekomendowany

Rozcieńczanie	0%
---------------	----

Ilość warstw 1 -2

Rozpuszczalnik do czyszczenia 52-510 (Dil. Industrial)

System malarski:

Naćzyć jedną lub dwie warstwy uszczelniacza i nawierzchniową powłokę poliuretanową, np. C-Floor PU320 HB lub epoksydową C-Floor E225 SAT.

APROBATY I CERTYFIKATY

C-Floor E120 jest klasyfikowany jako Bfl - s1. Odporność na ogień wg EN-13501-1 (odporność na ogień, mała emisja dymów).

INFORMACJA DODATKOWA

Mechanizm utwardzania – odparowanie rozpuszczalnika i reakcja chemiczna pomiędzy cząsteczkami składników.

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Wartość graniczna w UE dla produktu (kat. A/j): 500 g/l.
Maksymalna zawartość LZO w produkcie: 493 g/l *

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

7F-120 C-FLOOR® SEALER E120

Uszczelniacz epoksydowy do posadzek

Aktualizacja: Sierpień 2017

Baza (stara receptura): poniżej 457 g/l; Baza (nowa receptura): poniżej 475 g/l
 Utwardzacz (stara receptura): poniżej 455 g/l; Utwardzacz (nowa receptura): poniżej 548 g/l

Mieszanka (stara receptura): poniżej 456 g/l; Mieszanka (nowa receptura): poniżej 494 g/l

* Powyższe wartości LZO odnoszą się do farby gotowej do użycia: zabarwionej, rozcieńczonej itp. w połączeniu z rekomendowanymi przez nas produktami. Nie bierzemy odpowiedzialności za mieszanki przygotowane z użyciem produktów innych od rekomendowanych. Zwracamy uwagę na odpowiedzialność związaną z naruszeniem Dyrektywy 2004/42/CE przez wszystkie osoby biorące udział w procesie.

Temperatura zapłonu (EN 426)	stara receptura	nowa receptura
Baza	4°C	14°C
Utwardzacz	16°C	24°C
Rozpuszczalnik do czyszczenia	poniżej 0°	

Opakowania)	stara receptura	nowa receptura
Baza	6 kg	6 kg
Utwardzacz	4 kg	2 kg

Składowanie

Baza i utwardzacz - dwa lata w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu o temperaturze 5 - 40°C.

OZNAKOWANIE CE

Przez oznakowanie CE produktu CIN gwarantuje, że niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy UE odnoszącym się do wyrobów budowlanych, które mają zastosowanie w Rozporządzeniu n°305/2011 z 9 marca 2011 oraz normie EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania. Produkt spełnia wymagania aneksu ZA normy.

CE	
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. Avenida de Dom Mendo, 831 – Apartado 1008 4471 – 909 Maia – Portugal 15	
EN 13813 Deklaracja właściwości użytkowych CE -7F120 Ciągły podkład podłogowy	
Klasyfikacja	SR – A2fl -s 1 – B1,5
Przyczepność	> 1,5 N/mm ²
Reakcja na ogień	Bfl - s1

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, l. 59º

Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynyfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

7F-120 C-FLOOR® SEALER E120
Uszczelniacz epoksydowy do posadzek

Aktualizacja: Sierpień 2017

**BHP I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Unikać kontaktu z oczami i skórą, używać rękawic i okularów ochronnych oraz nosić stosowną odzież ochronną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewnić właściwy transport wyrobu, zapobiegać wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie mogą się zdarzyć podczas transportu, najczęściej pęknięciu lub uszkodzeniu opakowania. Przechowywać w bezpiecznym miejscu i we właściwej pozycji. Nie używać i nie przechowywać wyrobu w ekstremalnych temperaturach. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i związanych z ochroną środowiska.

Aby uzyskać więcej informacji należy koniecznie przeczytać etykietę na opakowaniu oraz KARTĘ CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktów dodatkowych, zawartych w tej Karcie Technicznej.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - clientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976