

## 7F-130 C-FLOOR® PRIMER SX130

### Grunt wodny do posadzek betonowych

Aktualizacja: Sierpień 2014

**OPIS** C-Floor Primer SX130 jest jednoskładnikową farbą dyspersyjną (wodną). Podstawowe własności powłoki to:

- Dobra przyczepność.
- Dobra zdolność do neutralizacji pozostałości na podłożu .
- Dobra odporność na alkalia.
- Ogniotrwała, klasa A2fl-s1 wg EN 13501-1.
- Klasa A+ (wg klasyfikacji powietrza wewnętrznego)
- Produkt oznakowany znakiem CE.

**GŁÓWNE ZASTOSOWANIE** Grunt, dyspersyjna na posadzki betonowe do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jako grunt pod C-Floor AC500 (7F-500).

WŁAŚCIWOŚCI	Wykończenie	Matowe
	Kolor	Bezbarwny
	Wydajność teoretyczna	10 - 14 m <sup>2</sup> /l na jedną warstwę W zależności od podłoża i warunków nakładania.
	Metody aplikacji	Pędzel, wałek
	Czas schnięcia	w 20°C, 60% wilgotności względnej powietrza
		Sucha powierzchnie <span style="float: right;">1 h</span>
		Przemalowanie <span style="float: right;">16 h</span>
		Czas schnięcia zależy od temperatury, wentylacji i grubości warstwy.

**PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI** Podłoże musi być suche, nośne, chłonne, bez zatluszczeń, pyłu i innych zanieczyszczeń. Nowy beton musi schnąć przynajmniej 28 dni, do całkowitego utwardzenia. Jeśli należy zwiększyć chropowatość podłoża (na przykład, gdy podłoże jest bardzo gładkie), należy nałożyć C-Floor Concrete Etcher (7S-150) zgodnie z Kartą Techniczną.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

**CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.** - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

**CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.** - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

**Tintas Cin Angola, S.A.** - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

**Tintas Cin de Moçambique, S.A.** - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

**CIN Valentine, S.A.U.** - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I, 59º

**Pinturas CIN Canárias, S.A.U.** - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

**Celliose Coatings, S.A.** - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

## 7F-130 C-FLOOR® PRIMER SX130

### Grunt wodny do posadzek betonowych

Aktualizacja: Sierpień 2014

**APLIKACJA**

W przestrzeni zamkniętej zapewnić właściwą wentylację podczas procesu aplikacji i schnięcia farby.

**Warunki otoczenia podczas aplikacji:**

Temperatura > 5°C  
 Wilgotność względna ≤ 80%  
 Wilgotność podłoża < 5% (pomiar na głębokości 2 cm przyrządem typu "Tramex")  
 Minimalna temperatura podłoża 2-3°C powyżej punktu rosy,  
 nie nakładać na nagrzaną słońcem powierzchnię

**Przygotowanie produktu**

mieszać produkt, aż będzie jednolity

**Rozcieńczanie**

nie jest konieczne

Ilość warstw

1

**INFORMACJA DODATKOWA**

Mechanizm utwardzania – odparowanie wody.

**Lotne Związki Organiczne (LZO)**

Wartość graniczna w UE dla produktu (kat. A/g): 30 g/l.

Maksymalna zawartość LZO w produkcie: 1 g/l\*; LZO w produkcie dostarczonym, poniżej 1 g/l;

\* Powyższe wartości LZO odnoszą się do farby gotowej do użycia: zabarwionej, rozcieńczonej itp. w połączeniu z rekomendowanymi przez nas produktami. Nie bierzemy odpowiedzialności za mieszanki przygotowane z użyciem produktów innych od rekomendowanych. Zwracamy uwagę na odpowiedzialność związaną z naruszeniem Dyrektywy 2004/42/CE przez wszystkie osoby biorące udział w procesie.

**Składowanie**

Rok w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu o temperaturze 5 - 40°C.

**UWAGA**

Podczas aplikacji produktu należy zabezpieczyć powierzchnie szklane i aluminiowe, ponieważ C-Floor Primer SX130 może je uszkodzić. Jeśli taki kontakt nastąpi, należy niezwłocznie zmyć powierzchnię wodą.

**APROBATY I CERTYFIKATY**

System C-Floor Primer SX130 + C-Floor AC500 jest certyfikowany, jako A2fl s1 wg EN 135011:2007 + A1:2009.

Klasyfikacja "Jakość powietrza wewnętrznego" zgodnie z francuskim rozporządzeniem (rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2011 r. Dotyczące wyrobów budowlanych lub pokrycia ścian i podłóg oraz emisji lotnych zanieczyszczeń farb i lakierów) - A +.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

**CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.** - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

**CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.** - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

**Tintas Cin Angola, S.A.** - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

**Tintas Cin de Moçambique, S.A.** - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

**CIN Valentine, S.A.U.** - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

**Pinturas CIN Canarias, S.A.U.** - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

**Cellulose Coatings, S.A.** - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

## 7F-130 C-FLOOR® PRIMER SX130

### Grunt wodny do posadzek betonowych

Aktualizacja: Sierpień 2014

**OZNAKOWANIE CE**

Przez oznakowanie CE produktu CIN gwarantuje, że niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy UE odnoszącym się do wyrobów budowlanych, które mają zastosowanie w Rozporządzeniu n°305/2011 z 9 marca 2011 oraz normie EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania. Produkt spełnia wymagania aneksu ZA normy.

CE	
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. Avenida de Dom Mendo, 831 – Apartado 1008 4471 – 909 Maia – Portugal 14	
EN 13813 Deklaracja właściwości użytkowych CE-7F130 Ciągły podkład podłogowy	
Klasyfikacja	SR – A2fl s1 – B1,5
Przyczepność	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień	A2fl-s1

**BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Unikać kontaktu z oczami i skórą, używać rękawic i okularów ochronnych oraz nosić stosowną odzież ochronną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewnić właściwy transport wyrobu, zapobiegać wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie mogą się zdarzyć podczas transportu, najczęściej pęknięciu lub uszkodzeniu opakowania. Przechowywać w bezpiecznym miejscu i we właściwej pozycji. Nie używać i nie przechowywać wyrobu w ekstremalnych temperaturach. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i związanych z ochroną środowiska. Aby uzyskać więcej informacji należy koniecznie przeczytać etykietę na opakowaniu oraz KARTĘ CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktów dodatkowych, zawartych w tej Karcie Technicznej.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.