

- OPIS**
- C-Pox TL765 AS jest bezrozpuszczalnikową wykładziną epoksydową utwardzaną adduktem aminowym o doskonałej odporności na produkty ropopochodne; zalecana do stalowych zbiorników do przechowywania paliwa.
- Maksymalna rezystancja objętościowa powłoki wynosi 1×10^6 om wg EN 61340-2-3
 - Doskonała odporność na korozję
 - Bardzo mała przepuszczalność
 - Dobre własności zwilżające
 - Szybka gotowość do pracy (utwardzenie powłoki).

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE C-Pox TL765 AS zalecana do pokrywania stalowych zbiorników do przechowywania paliwa, gdy wymagane są własności antystatyczne powłoki. Spełnia wymagania normy PN-92/E-05200:1992(antystatyczność) samodzielnie lub z podkładem C-Pox Primer TC153.

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| WŁAŚCIWOŚCI | Wykończenie | Satynowe |
| | Kolor | Kremowy, szary, zielony |
| | Składniki | 2 |
| | Proporcje mieszania (obj.) | Baza 7M-766 2,4 części Utwardzacz 7M-767 1 część |
| | Czas żywotności mieszaniwy | 30 min. w temperaturze 25°C |
| | Części stałe (objętościowo) | 100% (ISO 3233) Mogą wystąpić nieduże odchylenia ($\pm 3\%$) ze względu na kolor farby i wariacje |
| | Masa właściwa | 1,45 g/ml |
| | Grubość warstwy suchej (DFT) | 150 - 500 μm |
| | Ilość warstw | 1 – 2 dla uzyskania 300 μm 1 – 3 dla uzyskania grubości 500 μm |
| | Metody aplikacji | Natrysk bezpowietrzny, pędzel, wałek |
| | Wydajność teoretyczna | 4 m ² /l przy grubości 250 μm Możliwość strat wynikających z aplikacji, nierówności podłoża, itp. |
| | Czas schnięcia (25 °C) | Utwardzona 24 h Odporna na paliwo 7 dni Przemaalowanie min. 4 - 5 h max 24 h |
| | | Czas schnięcia zależy od temperatury, wentylacji, grubości |

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Terynfa - T +34 902 422 428 - acilientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

**PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI**

Obróbka strumieniowo-ścierna do Sa 2½, ISO 8501-1. Profil ostrokrawędziowy wg Rugotest No. 3. Jeśli ilość soli rozpuszczalnych jest wyższa niż 30 mg/m², zalecane jest mycie pod wysokim ciśnieniem Holdtight 102 – rozcieńczyć 50 : 1 czystą wodą.

APLIKACJA

Wymieszać mieszadłem mechanicznym bazę i utwardzacz w dostarczonej proporcji. Upewnić się, że wymieszana ilość zostanie zużyta w ciągu 30 minut.

Należy 2 – 3 warstwy pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym, aby uzyskać grubość 500 µm DFT. Kolejne warstwy powinny być nakładane możliwie najszybciej, wtedy, gdy możliwe jest chodzenie po powłoce (maksymalne przemaalowanie to 24 h w 25°C).

Warunki otoczenia podczas aplikacji:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Temperatura | 5 - 45°C |
| Wilgotność względna | < 85% |
| Minimalna temperatura podłoża | 3°C powyżej punktu rosy |

Sprzęt do aplikacji:

Natrysk bezpowietrzny - rekomendowany

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Dysza | 0,023 - 0,035 cala (0,58 – 0,89 mm) |
| Ciśnienie farby | 250 – 350 kg/cm ² |

Rozpuszczalnik do czyszczenia – TS-902 (CP-40)

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Odporna na ropę naftową, produkty rafinacji ropy naftowej, rozcieńczone kwasy i zasady, węglowodory alifatyczne.

**PRACA
W PODWYŻSZONEJ
TEMPERATURZE**

Środowisko suche – max 90°C
Zanurzenie – max 50°C

**INFORMACJA
DODATKOWA**

Mechanizm utwardzania – reakcja pomiędzy cząsteczkami składników.

Maksymalna zawartość LZO w produkcie - 50 g/l (suma wszystkich LZO: 4%) *
Suma LZO dostarczonego produktu: < 50 g/l (suma wszystkich LZO: < 4%)
Rozcieńczalnik do mycia 859 g/l (suma wszystkich LZO: 100%)

* Powyższe wartości LZO odnoszą się do farby gotowej do użycia: zabarwionej, rozcieńczonej itp. w połączeniu z rekomendowanymi przez nas produktami. Nie bierzemy odpowiedzialności za mieszanki przygotowane z użyciem produktów innych od rekomendowanych. Zwracamy uwagę na odpowiedzialność związaną z naruszeniem Dyrektywy 2004/42/CE przez wszystkie osoby biorące udział w procesie.

Opakowania

| | |
|------------|------|
| Baza | 12 l |
| Utwardzacz | 5 l |

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

Składowanie

W oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniu w temperaturze od 10 do 40°C:
baza 2 lata, utwardzacz 2 lata.

**BHP I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Unikać kontaktu z oczami i skórą, używać rękawic i okularów ochronnych oraz nosić stosowną odzież ochronną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewnić właściwy transport wyrobu, zapobiegać wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie mogą się zdarzyć podczas transportu, najczęściej pęknięciu lub uszkodzeniu opakowania. Przechowywać w bezpiecznym miejscu i we właściwej pozycji. Nie używać i nie przechowywać wyrobu w ekstremalnych temperaturach. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i związanych z ochroną środowiska. Aby uzyskać więcej informacji należy koniecznie przeczytać etykietę na opakowaniu oraz KARTĘ CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktów dodatkowych, zawartych w tej Karcie Technicznej.

Zaleca się okresową weryfikację stanu aktualizacji niniejszej Karty Technicznej. CIN zapewnia zgodność wyrobów ze specyfikacją zawartą w odpowiednich kartach technicznych. CIN nie ponosi odpowiedzialności za doradztwo techniczne, świadczone przed lub po zakupie produktu. Jest ono jedynie orientacyjne, przekazane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy, uwzględniając obecny stan wiedzy technicznej. Reklamacje będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad produkcyjnych wyrobu lub dostaw niezgodnych z zamówieniem. CIN zapewni we własnym zakresie zamianę produktu lub zwrot zapłaconych środków za towar uznany za wadliwy, lub dostarczenie nowego zamówienia. CIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne straty lub szkody. Każda sprzedaż podlega ogólnym warunkom sprzedaży, których lekturę zalecamy.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 831 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 500 076 936

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nr 330 (przed EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugalia - Tel. +351 229 405 000 - customerservice@cin.com Kapital zakładowy € 2.250.000 - C.R.C. da Maia / NIP: 504 160 583

Tintas Cin Angola, S.A. -R. Pedro Álvares Cabral, nº21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - Tel. +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao Kapital zakładowy 10.000.320,00 Kz - NIP: 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Mozambik - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Kapital zakładowy 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - Hiszpania - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - Kapital zakładowy € 10.000.000 - NIP A-61356713 - Rej. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º

Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Teryryfa - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - Kapital zakładowy € 1.804.000 - NIP A38453817 - Rej. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033

Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - Francja - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - Kapital zakładowy € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976